

FIȘA TEHNICĂ FUNGISTOP

PRODUSUL VOPSEA LAVABILĂ ANTIMUCEGAI TIP „FUNGISTOP”
PRODUCĂTOR S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂȚI

pag. 1/2

Este o vopsea cu efect antimucegai, pe bază de copolimeri acril-stirenici, utilizată în construcții

pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din beton, zidărie, azbociment și gips.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

PRODUS LICHID		
CARACTERISTICA	VALOARE	METODA DE ANALIZĂ
APECT	Suspensie albă, vâscoasă, tixotropă	Vizual
FINEȚE DE FRECARĂ MAX.	70 μm	STAS 6081-92
TIMP DE SCURGERE, DILUȚIE 12%, 20° C, CUPĂ STAS, D=6mm.	45-60 sec.	STAS 2096-68
CONȚINUT DE SUBSTANȚE NEVOLATILE, 1g/100cm ² , 125° C, 25min.	61±1 %	STAS 10053-75
DETERMINARE PH	7,5-9	STAS 6325-75
DENSITATE RELATIVĂ LA 20 °C	1,5 g/cm ³	STAS 2811 –95
DETERMINAREA CURGERII LA DUNGĂ CU LAȚIMEA DE 4 MM ȘI GORSIMENA DE 300 MM	Lipsă	STAS 7359-89
PUTEREA DE ACOPERIRE	2 straturi	STAS 2043-73

PELICULĂ

CARACTERISTICA	VALOARE			METODA DE ANALIZĂ
ASPECT	Mat, uniform, fără incluziuni străine.			Vizual
TIP DE USCARE LA 23± 2°C, 50% UMID. REL., DUPĂ:	B	C	C	
—PELICULĂ DE 120mm	60	70	80	STAS 2875-75
—PELICULĂ DE 300mm	90	100	120	
DURITATE PERSOZ., MIN.	90 sec.			STAS 2538-73
FLEXIBILITATE PE DORN CILINDRIC, MAX.	10 mm.			STAS 2312-87

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Produsul se aplică pe suprafețe noi sau vopsite în prealabil cu sisteme diluabile cu apă. Suprafețele trebuie pregătite corespunzător, să fie curate, uscate și lipsite de urme de grăsime. „FUNGISTOP” se poate aplica cu pensula, rola, bidineaua sau prin pulverizare. Înainte de aplicare, suprafețele se amorsează cu

„PATRIOT GRUND” sau cu produsul „FUNGISTOP” diluat 1:1.

Se recomandă la aplicarea primului strat diluarea produsului cu 10% apă.

Al doilea strat se poate aplica nediluat.

FIȘA TEHNICĂ FUNGISTOP

pag. 2/2

Se interzice amestecarea vopselei "FUNGISTOP" cu alte produse (var, humă sau vopsele pe bază de solvenți).

Timp de uscare la $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$: 15 minute

Timp de reacoperire: 2-3 ore

CONSUM SPECIFIC:

125-150g/m²/strat în funcție de tipul și culoarea suportului.

Consumul specific crește odată cu porozitatea suprafeței.

4. INDICAȚII

Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5°C. Umiditatea ridicată a aerului încetinește priza, la temperatura normală a încăperii se pot aplica ambele straturi în aceeași zi.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă, imediat după întrebuințare. Ochii, mâinile și suprafețele de sticlă sau ceramice se vor proteja.

5. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN VALABILITATE

AMBALARE:

Produsul se ambalează în recipiente din plastic de 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, închise ermetic

DEPOZITARE:

Protejate de frig și îngheț minimum 12 luni, cutiile folosite trebuie închise ermetic.

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricării cu condiția respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

Atentie! Depozitarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea ireversibilă a produsului.

Șef secție

Eugenia HONGU

Fișa tehnică a produsului: FUNGISTOP

Data de revizuire a fișei tehnice: 01.07.2017

Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL

ROMCHIM PROTECT S.R.L.

BACĂU, ROMÂNIA, Filipești 340A,

Tel/fax: +4 0234 215 990 • www.romchimprotect.ro • contact@romchimprotect.ro