

FIȘA TEHNICĂ ■ LAZURA COLOR

PRODUSUL BAIT TIP „LAZURA COLOR”
PRODUCĂTOR S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂȚI

pag. 1/3

COMPOZIȚIE:

solvenți, sicativi, pigmenți.

DOMENIUL DE APLICARE

Lazura Color se utilizează pentru protejarea suprafețelor din lemn aflate în interiorul și exteriorul construcțiilor.

Este deosebit de rezistent la acțiunea umidității și la acțiunea radiațiilor UV.

CARACTERISTICI:

- Foarte rezistentă la exterior
- Nu formează peliculă
- Aspect estetic deosebit, mat
- Rezistență ridicată la UV

2. CONDIȚII TEHNICE DE CALITATE

BCARACTERISTICI FIZICO CHIMICE

| CARACTERISTICI FIZICO - CHIMICE | CONDIȚII DE ADMISIBILITATE | METODE DE ANALIZĂ |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| ASPECT | lichid omogen | vizual |
| CULOARE | gălbui roșcat | vizual |
| DENSITATE RELATIVĂ la 20°C g/cm ² | 0,90 – 1,01 | densimetru |
| TIMP DE USCARE | 24 ore | |
| CONSUM SPECIFIC | 300-350 g/m ² /2 straturi | |

3. METODE ȘI CONDIȚII DE APLICARE

LAZURA COLOR se poate aplica prin pensulare sau pulverizare

CONDIȚII DE APLICARE:

În timpul aplicării se vor respecta următoarele condiții:

Temperatura mediului: 10 - 30°C

Umiditatea relativă mediu: max 75 %

Umiditatea lemnului: ≤13%

PREGĂTIREA PRODUSULUI ÎNAINTE DE TESTARE SAU UTILIZARE:

Înainte de deschiderea ambalajului se șterg urmele de ulei sau alte impurități pentru prevenirea contaminării produsului.

Se condiționează produsul la temperatura cuprinsă între 15 °C și 30 °C.

Se omogenizează conținutul în vederea redispersării

perfecte a eventualului sediment, folosind un amestecător mecanic adecvat.

APLICAREA ÎN INTERIOR

Se recomandă ca aplicarea să se execute în încăperi lipsite de praf, vapori și curenți puternici de aer, cu o iluminare adecvată a suprafeței de vopsit.

Se va acorda atenție menținerii curățeniei încăperii, urmele de praf provocând diminuarea aderenței și un aspect estetic necorespunzător.

APLICAREA ÎN EXTERIOR

LAZURA COLOR nu va fi aplicată când ninge, plouă, este ceață sau când există o peliculă de gheață vizibilă pe suprafața de vopsit. Nu se vor executa aplicări exterioare vara când suprafața este expusă radiațiilor solare și are temperatura peste 40°C.

FIȘA TEHNICĂ ■ LAZURA COLOR

4. PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

pag. 2/3

Pentru asigurarea unei aderențe cât mai bune este necesar ca suprafața să fie în prealabil curățată de noroi, praf, operațiuni la care se pot folosi perii de sârmă sau alte materiale care asigură o curățare corespunzătoare a suportului.

De asemenea se va urmări ca materialul pe bază de lemn să nu aibă o umiditate mai mare de 13 %.

Locurile de îmbinare, crăpăturile și alte goluri vor fi astupate cu chit.

Chituirea se face înaintea aplicării straturilor de lazură.

Lazura nu se poate aplica pe suprafețe pe care a fost aplicat un strat de var, vopsea sau lac.

Timp de uscare între straturi: 24 de ore.

5. MODUL DE APLICARE

Aplicarea produsului pe suprafețe, se poate face cu pensula sau prin pulverizare.

Produsul nu necesită diluare înainte de utilizare

Lazura COLOR se poate aplica și pe timp de iarnă în încăperi închise în care se poate asigura temperatura de uscare.

6. AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

AMBALARE: În canistre metalice închise ermetic ce pot avea capacitate de 10 kg, 15 kg.

DEPOZITARE:

În spații uscate, aerisite, ferite de surse de foc, radiații

solare și intemperii, la temperaturi de 5-25°C.

TRANSPORT:

Se face numai cu mijloace de transport autorizate.

7. MĂSURI DE PROTECȚIA MUNCII

La aplicarea produsului se vor avea în vedere următoarele măsuri de protecție a muncii:

- în timpul lucrului se va purta în mod obligatoriu îmbrăcăminte de protecție: salopetă sau halat, bonetă, mănuși de cauciuc, cizme și ochelari de protecție (are un caracter alcalin).
- după terminarea lucrului, mâinile se vor spăla cu apă și săpun și se vor unge cu alifie pe bază de lanolină.
- în cazul în care s-a produs un contact accidental între piele sau ochi și lazura, locul atins va fi spălat cu multă apă.

Legăturile furtunului la compresor vor fi bine executate pentru a nu produce accidente.

Toate operațiunile de manipulare, transport, depozitare, utilizare, distrugere reziduuri se vor face

aplicând cu strictețe normele de prevenire incendii, normele de protecție muncii și igienă sanitară în vigoare.

Se interzice:

- contactul prelungit cu pielea și mucoasele;
- inhalarea prelungită a vaporilor;
- ingerare produs.

La executarea lucrărilor se vor respecta și normele de prevenire și stingere a incendiilor specifice societății în care se execută aceasta lucrare.

Personalul va purta echipament de protecție corespunzător și va respecta regulile de igienă a muncii. Se va asigura o ventilație și mijloace de stingere incendii eficiente în cursul operațiilor de utilizare.

FIȘA TEHNICĂ LAZURA COLOR

8. TERMEN DE VALABILITATE

pag. 3/3

Termenul de valabilitate în ambalaj original, închis etanș este de 12 luni.

LAZURA COLOR nu se va amesteca cu alte produse de acoperire sau alte produse pentru diluare.

Șef secție

Eugenia HONGU

Fișa tehnică a produsului: LAZURA COLOR

Data de revizuire a fișei tehnice: 01.07.2017

Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL