

FIȘA TEHNICĂ ■ PATRIOT AMORSĂ

PRODUSUL AMORSĂ PENTRU VOPSEA LAVABILĂ TIP „PATRIOT AMORSĂ”
PRODUCĂTOR S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂȚI

pag. 1/2

Amorsa pentru zidărie este un produs pe bază de latex acrilic stirenice, utilizat pentru pregătirea

suprafețelor interioare și exterioare, ca prim strat în sistemele de acoperire în emulsie apoasă.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

A. CARACTERISTICI PRODUS LICHID	VALORI ADMISE	ANALIZE
ASPECT	Suspensie vâscoasă tixotropă	Vizual
FINETE DE FRECARĂ MAX	70 μm	STAS 6081-92
TIMP DE SCURGERE, DILUTIE 12%, 20° C, CUPA STAS, D= 6 MM.	20-25 sec.	STAS 2096-68
CONTINUT DE SUBSTANȚE NEVOLATILE, 1G/100CM,2 125° C, 25 MIN.	30 ±1 %	STAS 10053-75
DENSITATE RELATIVĂ LA 20 ° C	1,2 g/cm ³	STAS 2811-95
DETERMINARE PH	7,5 - 9	STAS 6325-75
B. CARACTERISTICI PELICULĂ	VALORI ADMISE	ANALIZE
ASPECT	Mat, uniform, fără incluziuni străine	Vizual
TIMP DE USCARE LA 23±2 °C, 50% UMID. REL.,DUPA: - PELICULĂ 120 mM	B C C 50 80 320	STAS 2875-75
DURITATE PERSOZ, MIN.	1510 sec.	STAS 2538-73
FLEXIBILITATE PE DORN CILINDRIC, MAX.	5 mm.	STAS 2312-87

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Produsului se aplica pe suprafețe noi, sau vopsite în prealabil cu sisteme diluabile cu apă.

Suprafețele trebuie pregătite corespunzător, să fie curate, uscate și lipsite de urme de grăsime.

Produsul se poate aplica cu pensula, rola, bidineaua sau prin pulverizare.

Se interzice amestecarea cu produse incompatibile (var, humă sau vopsele pe baza de solvenți).

CONSUM SPECIFIC:

Acesta variază în funcție de porozitatea suprafeței și vechimea suportului.

În cazul suprafețelor vechi se obține un consum de aprox. 75 gr/m² iar în cazul suprafețelor noi se obține un consum de aprox. 35-40 gr/m²

Atenție! Produsul nu se diluează.

4. INDICAȚII

Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5°C. Umiditatea ridicată a aerului încetinește priza, la temperatura normală a încăperii se poate aplica și amorsa și un strat de vopsea, ambele în aceeași zi

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă, imediat după întrebuințare.

Ochii, mâinile și suprafețele de sticlă sau ceramice se vor proteja.

FIȘA TEHNICĂ ■ PATRIOT AMORSĂ

5. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN VALABILITATE

pag. 2/2

AMBALARE: Produsul se ambalează în recipiente din plastic de 3 kg, 5 kg, 10 kg, închise ermetic

DEPOZITARE: Se face în spații protejate de frig și îngheț iar recipientele folosite trebuie închise ermetic.

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricării cu condiția respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

Atentie! Depozitarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea ireversibilă a produsului.

Șef secție

Eugenia HONGU

Fișa tehnică a produsului: PATRIOT AMORSĂ

Data de revizuire a fișei tehnice: 01.07.2017

Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL

ROMCHIM PROTECT S.R.L.

BACĂU, ROMÂNIA, Filipești 340A,

Tel/fax: +4 0234 215 990 • www.romchimprotect.ro • contact@romchimprotect.ro