

FIȘA TEHNICĂ ■ PATRIOT ECONOM

PRODUSUL VOPSEA LAVABILĂ TIP „PATRIOT ECONOM”
PRODUCĂTOR S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂȚI

pag. 1/2

Este o vopsea lavabilă cu aspect reliefat, pe bază de copolimeri acril-stirenici, utilizată în construcții

pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din beton, zidărie, azbociment și gips.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

A. CARACTERISTICI PRODUS LICHID	VALORI ADMISE	ANALIZE
ASPECT	Suspensie vâscoasă tixotropă	Vizual
TIMP DE SCURGERE, DILUȚIE 12%, 20° C, CUPA STAS, D= 6 MM.	30-40 sec.	STAS 2096-68
CONTINUT DE SUBSTANȚE NEVOLATILE, 1G/100CM, ² 125° C, 25 MIN.	60 ± 1 %	STAS 10053-75
DENSITATE RELATIVĂ LA 20 ° C	1,6 - 1,7 g/cm ³	STAS 2811-95
DETERMINARE PH	7,5 – 9	STAS 6325-75
DETERMINAREA CURGERII LA DUNGA CU LĂȚIMEA DE 4 MM SI GROSIMEA DE 300 mM	Lipsă	STAS 7359-89
PUTEREA DE ACOPERIRE	2 straturi	STAS 2043-73

B. CARACTERISTICI PELICULĂ	VALORI ADMISE	ANALIZE
ASPECT	Mat, uniform, fără incluziuni străine	Vizual
TIMP DE USCARE LA 23±2 °C, 50% UMID. REL., DUPA:	B C C	
- PELICULĂ DE 120 μM	60 70 80	STAS 2875-75
- PELICULĂ DE 300 μM	90 100 120	
DURITATE PERSOZ, MIN.	90 sec.	STAS 2538-73
FLEXIBILITATE PE DORN CILINDRIC, MAX.	10 mm.	STAS 2312-87
REZISTENȚĂ LA LOVIRE, 2 KG, MIN	25 cm	STAS 2851-73
PERMEABILITATE LA VAPORI DE APĂ ÎN 24 ORE	2 - 4 g/100 cm ²	STAS 7359-89

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Se aplică pe suprafețe noi sau vopsite în prealabil cu sisteme diluabile cu apă.

Suprafețele trebuie pregătite corespunzător, să fie curate, uscate și lipsite de urme de grăsime.

Se poate aplica cu pensula, rola, bidineaua sau prin pulverizare.

Înainte de aplicare suprafețele se amorsează cu PATRIOT AMORSĂ.

Se recomandă la aplicarea primului strat diluarea produsului cu 10% apă.

Al doilea strat se poate aplica nediluat.

Se interzice amestecarea vopselei cu alte produse (var, humă sau vopsele pe baza de solvenți).

Timp de uscare: la 232 C: 15 minute

Timp de reacoperire: 2-3 ore

CONSUM SPECIFIC:

250-300g/m²/strat în funcție de tipul și culoarea suportului.

Consumul specific poate să scada sau să crească în funcție de porozitatea suprafeței

FIȘA TEHNICĂ ■ PATRIOT ECONOM

4. INDICAȚII

pag. 2/2

Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5°C. Umiditatea ridicată a aerului încetinește priza, la temperatura normală a încăperii se pot aplica ambele straturi în aceeași zi.

Curățarea uneltelor de lucru se face cu apă, imediat după întrebuințare.

Ochii, mâinile și suprafețele de sticlă sau ceramice se vor proteja.

5. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN VALABILITATE

AMBALARE: Produsul se ambalează în recipiente din plastic de 5 kg, 10 kg, 15 kg, 25 kg, închise ermetic

DEPOZITARE: Protejate de frig și îngheț minimum 12 luni, cutiile folosite trebuie închise ermetic.

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricării cu condiția respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

Atentie! Depozitarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea ireversibilă a produsului.

Șef secție

Eugenia HONGU

Fișa tehnică a produsului: PATRIOT ECONOM

Data de revizuire a fișei tehnice: 01.07.2017

Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL

ROMCHIM PROTECT S.R.L.

BACĂU, ROMÂNIA, Filipești 340A,

Tel/fax: +4 0234 215 990 • www.romchimprotect.ro • contact@romchimprotect.ro