

FIȘA TEHNICĂ ■ PATRIOT PREMIUM

PRODUSUL VOPSEA LAVABILĂ TIP „PATRIOT PREMIUM”
PRODUCĂTOR S.C. ROMCHIM PROTECT S.R.L. Bacău

1. GENERALITĂȚI

pag. 1/2

Este o vopsea gata preparată, utilizată pentru protecția și decorarea pereților, tavanelor aflate la interiorul construcțiilor.

COMPOZIȚIE:

Copolimeri acrilic-stirenici, apă și adaosuri de minerale.

UTILIZARE: Dispersie pentru interior utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieli uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de var și de ipsos, inclusiv zidării din cărămizi uzuale din B.C.A., azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton, PAL, PFL și pe vopsitorii vechi rezistente.

2. CARACTERISTICI TEHNICE

A. CARACTERISTICI PRODUS LICHID	VALORI ADMISE	ANALIZE
ASPECT	Suspensie vâscoasă tixotropă	Vizual
FINEȚE DE FRECARĂ MAX	70 μm	STAS 6081-92
TIMP DE SCURGERE, DILUȚIE 12%, 20° C, CUPA STAS, D= 6 MM.	45-60 sec.	STAS 2096-68
CONTINUT DE SUBSTANȚE NEVOLATILE, 1G/100CM, 2 125° C, 25 MIN.	61±1 %	STAS 10053-75
DENSITATE RELATIVĂ LA 20 ° C	1,5 g/cm ³	STAS 2811-95
DETERMINAREA CURGERII LA DUNGA CU LĂȚIMEA DE 4 MM ȘI GROSIMEA DE 300 mM	Lipsă	STAS 7359-89
PUTEREA DE ACOPERIRE	2 straturi	STAS 2043-73
B. CARACTERISTICI PELICULĂ	VALORI ADMISE	ANALIZE
ASPECT	Mat, uniform, fără incluziuni străine	Vizual
TIMP DE USCARE LA 23±2 °C, 50% UMID. REL., DUPA:	B C C	STAS 2875-75
- PELICULĂ 120 mM	60 70 80	
- PELICULA DE 300 mM	90 100 120	
DURITATE PERSOZ, MIN.	90 sec.	STAS 2538-73
FLEXIBILITATE PE DORN CILINDRIC, MAX.	10 mm.	STAS 2312-87

3. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Se aplică pe suprafețe noi sau vopsite în prealabil cu sisteme diluabile cu apă. Suprafețele trebuie pregătite corespunzător, să fie curate, uscate și lipsite de urme de grăsime. Suprafețele vechi neportante se îndepărtează mecanic și se repară (chituiesc).

La tencuielile proaspete trebuie respectați timpii de uscare. Pe suprafețele cu capacitate de absorbție ridicată se aplică un strat de amorsă "PATRIOT AMORSA".

Se poate aplica cu pensula, rola, bidineaua sau prin pulverizare.

Se recomandă la aplicarea primului strat diluarea produsului cu 15 - 20% apă. Al doilea strat se poate aplică nediluat.

Se interzice amestecarea vopselei cu alte produse (var, humă sau vopsele pe bază de solvenți).

Timp de uscare: la 23±5 °C: 15 minute

Timp de reacoperire: 2-3 ore

Consum specific: 125-150g/m²/strat în funcție de tipul și culoarea suportului.

Consumul specific crește odată cu porozitatea suprafeței.

FIȘA TEHNICĂ ■ PATRIOT PREMIUM

4. INDICAȚII

pag. 2/2

Temperatura aerului și suportului trebuie să fie peste 5°C. Umiditatea ridicată a aerului încetinește priza, la temperatura normală a încăperii se pot aplica ambele straturi în aceeași zi.

Curățirea uneltelor de lucru se face cu apă, imediat după întrebuințare.

Ochii, mâinile și suprafețele de sticlă sau ceramice se vor proteja.

5. AMBALARE, DEPOZITARE, TERMEN VALABILITATE

AMBALARE: Produsul se ambalează în recipiente din plastic de 5 kg, 10kg, 15kg, 25kg, închise ermetic

DEPOZITARE: Protejate de frig și îngheț minimum 12 luni, cutiile folosite trebuie închise ermetic.

TERMEN DE VALABILITATE:

Produsul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data fabricării cu condiția respectării prevederilor de ambalare și depozitare.

Atentie! Depozitarea la temperaturi sub 5°C poate duce la deteriorarea ireversibilă a produsului.

Șef secție

Eugenia HONGU

Fișa tehnică a produsului: PATRIOT PREMIUM

Data de revizuire a fișei tehnice: 01.07.2017

Cu apariția acestei fișe tehnice informative, celelalte fișe tehnice anterioare își pierd valabilitatea.

PRODUCĂTOR: SC ROMCHIM PROTECT SRL

ROMCHIM PROTECT S.R.L.

BACĂU, ROMÂNIA, Filipești 340A,

Tel/fax: +4 0234 215 990 • www.romchimprotect.ro • contact@romchimprotect.ro